


試験報告書

株式会社虔山 殿

名古屋市東区代官町39番18号
財団法人全国タイル検査・技術協会



貴殿よりご依頼のありました試験の結果を、下記のとおり報告致します。

<試験概要>

製造業者名 株式会社虔山
名称 調湿タイル
商品名・品番・色番 健幸セラミック
製品寸法 210x210x11mm
提供された試料寸法 210x210x11mm
施工現場名 -

<試験結果>

試験項目及び試験方法	試料No.	試験結果
曲げ強さ (N/cm) [JIS A 5209 に準拠]	1	12.7
	2	16.9
	3	17.1

<備考> 依頼受付日：平成18年3月2日

試験期間：自平成18年3月3日 至平成18年3月3日

試験場所：財団法人全国タイル検査・技術協会 岐阜試験室

試験担当者：業務第二課 水野豪

注：財団の承認なしで、この報告書の一部のみの複製はご遠慮下さい。