



JAPAN TILE TESTING & ENGINEERING ASSOCIATION

DESIGNATED BY MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY

HEAD OFFICE 39-18, DAIKAN-CHO, HIGASHI-KU, NAGOYA, 461-0002 PHONE:052(935)7509 FAX:052(935)4072


GIFU BRANCH OFFICE 3986-91, UMEDAIRA, KASAHARA-CHO, TOKI-GUN, GIFU-PREF, 507-0801 PHONE:0572(643)5385 FAX:0572(645)1040

様式6

第 17-0415 号
平成17年6月21日

株式会社虔山 殿

名古屋市東区代官町39番18号
財団法人全国タイル検査・技術協会



貴社より依頼のありました試験の結果を、下記試験成績表のとおり報告いたします。

試験成績表

供試体：種	類	せつ器質施ゆう内装タイル(壁用)
製品寸法		150x400x16mm
モジュール寸法		—
品名・品番		木目陶板 KW-400
製造業者		株式会社虔山
カットサンプル寸法		—

試験項目：下記表欄に記載

試験方法：OY-PSM滑り試験機を用いた試験

試験結果：

試験項目	試料No.	試験結果
滑り抵抗性 (CSR)	1	0.549
	2	0.487
	3	0.512
	4	0.513
	5	0.496

※ この試験は、試料表面の状態(磨き面等)によっては、実際の歩行感覚とは一致しない場合があります。

備考：依頼受付日 平成17年6月7日

試験期間 自平成17年6月20日 至 平成17年6月20日

試験場所 財団法人全国タイル検査・技術協会 岐阜試験室

試験責任者 業務第二課 水野 豪

試験条件 室温 23℃

試料表面処理 清水と試験用ダストを重量比で4:1に混合したものを
400g/m²の割合で散布。

注：財団の承認なしで、この成績表の一部だけの複製はご遠慮下さい。